

## BAUBIT KLEVER B3

Kantenkleber für bituminöses Mischgut



### Beschreibung:

**BAUBIT KLEVER B3** ist eine elastomervergütete, faserhaltige Bitumen-Paste.

### Anwendung:

**BAUBIT KLEVER B3** wird dort eingesetzt, wo ein Einbau „heiss an kalt“ vorgenommen wird und eine dauerhafte Nahtverklebung erforderlich ist.

### Bedingungen:

Die Arbeiten sind bei Regen oder feuchtem Untergrund zu unterbrechen. Die zu behandelnde Fläche muss möglichst trocken sein. Die Oberfläche ist vor Arbeitsbeginn, falls erforderlich zu reinigen. Die Umgebungs- sowie die Bodentemperatur muss mindestens 5°C betragen.

### Verarbeitung:

**BAUBIT KLEVER B3** ist klar verarbeitbar. **BAUBIT KLEVER B3** kann an die Anbaukante mit Bürste, Spachtel, Druckgefäss, Lanze oder von Hand aufgetragen werden. **KLEVER B3** wird an die vorhandene Asphaltkante aufgebracht. Das Produkt ist kalt fließfähig und so beschaffen, dass es in die Poren an der Kante eindringt, gleichzeitig aber eine bituminöse Schicht an der Kantenoberfläche ausbildet. Dabei geht die Fließfähigkeit des Materials zurück, es wird „standfest“. Beim Anbau wird zunächst das Heissmischgut lose an die Kante aufgeschichtet. Die Wärme des Mischgutes reaktiviert (verflüssigt) den **BAUBIT KLEVER B3** und das Material kann in die Hohlräume des unverdichteten Asphaltbelages an der Naht eindringen. Durch den Walzvorgang werden die Hohlräume stark verengt. **BAUBIT KLEVER B3** verteilt sich in einem bergrenztem Raum an der Nahtstelle.

### Zahlen & Fakten:

Lieferform Fässer à 50 kg und 170 kg  
Konsistenz DIN EN 1425, braun/flüssig/homogen  
Dichte ca. 0.95 g/cm<sup>3</sup>  
Verarbeitungstemperatur Kalt, mindestens + 5°C  
Flammpunkt 26°C  
Bindemittelgehalt DIN EN 1428 48%-52%  
Lagerung gut verschlossen ca. 1 Jahr  
Frostempfindlich nein

Sicherheitstechnische Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

**Konditionen:** Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.  
**Transportkostenanteil:** Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44  
Fax: 052 386 25 43



**Lieferzeit:** Ab Lager  
**Zahlungskonditionen:** 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134  
CH-8493 Saland



**Bestellung bitte per E-Mail an [lager@baubit.ch](mailto:lager@baubit.ch)**

[www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
[info@baubit.ch](mailto:info@baubit.ch)



## BAUBIT KLEVER B3

Kantenkleber für bituminöses Mischgut



### Lagerung:

Kühl in gut verschlossenem Eimer ca. 12 Monate

### Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach den äusseren Gegebenheiten und der Beschaffenheit der Kante. Als grober Anhaltspunkt kann folgender Verbrauch angegeben werden:

pro cm Belagsdicke	25 – 30 g pro Laufmeter
Die Ausgiebigkeit von 1 kg <b>BAUBIT KLEVER B3</b> beträgt demnach bei:	
2 cm Belagsdicke	17 -20 Laufmeter
4 cm Belagsdicke	8 -10 Laufmeter
6 cm Belagsdicke	etwa 6 Laufmeter

Überdosis ist zu vermeiden, denn ansonsten entsteht eine Verminderung der Standfestigkeit des Belages durch den Einfluss von Lösemittel.

### Hinweis:

**BAUBIT KLEVER B3** enthält brennbare Lösemittel und ist leicht entzündbar und deshalb von allen Zündquellen fernzuhalten!

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur unverbindlichen Beratung.

Bei Anwendung unter besonderen Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.

Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgemässe Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

**Konditionen:** Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.  
**Transportkostenanteil:** Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44  
Fax: 052 386 25 43



**Lieferzeit:** Ab Lager  
**Zahlungskonditionen:** 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134  
CH-8493 Saland



**Bestellung bitte per E-Mail an [lager@baubit.ch](mailto:lager@baubit.ch)**

[www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
[info@baubit.ch](mailto:info@baubit.ch)

