

BAUBIT QUICKREP

Schachtmörtel zum Reprofilieren



Beschreibung:

BAUBIT QUICKREP ist ein schnellhärtender Reparatur- und Ausgleichsmörtel zur Auffüllung und Nivelierung von Fehlstellen und Ausbrüchen des Untergrundes. Durch seine Eigenschaften ist er auch im Strassenbereich optimal einsetzbar.

Material:

3-komponentiger, schnellhärtender, hochgefüllter Reparatur- und Ausgleichsmörtel auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) mit formuliertem, aktiviertem Füllstoffgemisch

Eigenschaften und Vorteile:

- leichte Verarbeitung
- Anwendung auch bei Frosttemperaturen
- schnelle Aushärtung
- thermoplastisches Verhalten
- druckstabil
- abriebfest
- wasserdicht (bei korrekter Zwischenverdichtung)
- frost- und frost-tau-salzbeständig
- weitgehend säuren-, laugen und diesel-resistent
- UV, hydrolyse- und alkalibeständig
- lösemittelfrei

Anwendungsbereiche:

BAUBIT QUICKREP wird als Reparatur- und Ausgleichsmörtel sowie als Gefälle- ausgleichsbelag auf hydraulisch- und bituminös gebundenen Untergründen verwendet. So zum Beispiel als Reprofiliermörtel unter WestWood Produkten, als Belagsersatz von Gussasphalt oder Asphaltbeton, als Unterbaumörtel beim Schachtrahmeneinbau, als Druckverteilermörtel bei Belagsverwalkungen oder Spurrinnenbildung und als Montagemörtel.

Lieferform:

BAUBIT QUICKREP bieten wir in 5- und 10 kg Gebinden an.

Lagerung:

Die Produkte in der Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und verschlossen lagern. Warme Lagerorte (> 30 °C) sollten auch kurzfristig, beispielsweise auf der Baustelle, vermieden werden. Daher die Produkte weder direkter Sonnenbestrahlung aussetzen, noch im Auto lagern. Ungeöffnet sind sie ab Lieferdatum mind. 3 Monate haltbar. Die Gebinde nach Teilentnahme wieder luftdicht verschliessen.

Konditionen: Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Transportkostenanteil: Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit: Ab Lager
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch



BAUBIT QUICKREP

Schachtmörtel zum Reprofilieren



Verarbeitungsbedingungen:

Die Verarbeitung kann innerhalb der folgenden Temperaturbereiche erfolgen.

Produkte	Lufttemperatur	Untergrundtemperatur	Materialtemperatur
BAUBIT QUICKREP	- 5 bis + 35	+ 3 bis + 50	+3 bis + 30

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen. Wichtig: Bei regnerischem Wetter darf der Mörtel nicht verarbeitet werden.

Produkteverarbeitung:

Verarbeitungsgeräte/-werkzeuge:

Produktanmischung mit:
Rührgerät mit Wendelrührkopf

Produktauftrag mit:
Glättkelle

Untergrundvorbereitung:

Der Mörtel wird auf der ausgehärteten **BITUNOVA® PRIMER K** Grundierung aufgetragen.

Mischen:

Das Material mit einem Zwangsmischer (Wendelrührkopf) 3 Min. vollständig durchrühren. Es dürfen weder Klumpen noch Nester zurückbleiben und das Material an Boden und Rand des Behälters muss mit erfasst werden. Um dies zu erreichen ist es hilfreich, das Material während des Mischvorgangs einmal umzutopfen.

Auftrag:

Den Mörtel auf die grundierte Fläche schütten und sofort mit einer Glättkelle verdichten und abreiben. Der Mörtel kann in Schichtdicken bis 30 mm in einem Arbeitsgang aufgebracht werden. Hinweis: In Ecken ist besonders darauf zu achten, dass der Mörtel gut verdichtet eingebracht wird.

Vorbereitung für nachfolgende Schichten:

keine erforderlich

Reinigung:

Die gebrauchten Werkzeuge können mit **BITUNOVA® BITUCLEANER** gereinigt werden.

Konditionen: Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Transportkostenanteil: Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit: Ab Lager
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch

