

BITUNOVA® BITUSPRAY

Haftkleber zum Vorspritzen

Stand: 19.08.2021

Allgemeines

BITUNOVA® BITUSPRAY ist eine sprühfähige-, lösemittelhaltige Bitumenbeschichtung mit hohem Eindringvermögen in den Untergrund und guter Deckkraft.

Eigenschaften

- ✓ Hohes Eindringvermögen und gute Deckkraft.
- ✓ Sehr gute Hafteigenschaften bei schneller Trocknung.
- ✓ BITUNOVA® BITUSPRAY haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen (z.B.: Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, etc.).
- ✓ Durch die spezielle Spraydose mit dem bedienfreundlichen 360° Kippventil können mühelos kleine Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge beschichtet werden.
- ✓ BITUNOVA® BITUSPRAY ist sofort einsatzbereit und sparsam im Verbrauch.
- ✓ Einfachste Handhabung ohne Pinsel, Bürste oder Roller, dadurch keine Werkzeugreinigung nötig.

Anwendungsgebiet

BITUNOVA® BITUSPRAY wird zur schnellen Herstellung einer wasserabweisenden Bitumenbeschichtung auf verschiedenen Untergründen für folgende Anwendungsfälle eingesetzt:

- Haftgrund unter Reparaturasphalt, Fugenband, Fugenmasse, Kaltmischgut.
- Schutz von Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Metall vor Bodenfeuchtigkeit und Spritzwasser.
- Kleinflächige Reparaturen an verwitterten Bitumen-Pappdächern.
- Korrosionsschutzbeschichtung für Metallteile.

BITUNOVA® BITUSPRAY ist nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol sowie allen Untergründen, die nicht lösemittelbeständig sind.

Technische Daten

Basis	Bitumen
Lösemittel	Testbenzin
Konsistenz	sprühfähig
Farbe	schwarz
Dichte bei 20°C	0,76 g/cm ³
Auftrag	Spraydose (sprüht nur nach unten!)
Verarbeitungstemperatur	mind. + 5 °C
GISBAU-Produktcode	BBP 30
VOC-Gehalt	< 500 g/l

Vor Verwendung sind die Hinweise im Produkt-Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

BITUNOVA® BITUSPRAY

Haftkleber zum Vorspritzen

Stand: 19.08.2021

Verbrauch

Doseninhalt reicht für ca. 3m² je nach Untergrund, Schichtdicke und Einsatzfall.

Lieferform

- 600 ml Spraydose (12 Dosen pro Karton / 70 Kartons pro Palette).
- Abgabe nur kartonweise

Info zur korrekten Verwendung von BITUNOVA® BITUSPRAY (Spraydosen)

Wichtig ist, dass die Spraydosen vor der Verwendung intensiv (ca. 1 Minute) geschüttelt werden, bis das Schlagen der Mischkugel im Inneren der Dose leichtgängig und klar zu hören ist, damit sich der bitumenhaltige Inhalt gut vermischt und sprühfähig wird.

(Durch das normale Absetzverhalten des Bitumens kann es durchaus sein, dass die Mischkugel am Anfang gar nicht zu hören ist).

Um ein Verstopfen (Verkleben) des Sprayventils und des Steigrohres im Inneren der Spraydose zu vermeiden, sollte man nach Gebrauch der Spraydosen einen kurzen „Spraystoß“ mit dem Ventil nach oben zeigend abgeben.

Auf diese Weise entweicht nur etwas Treibmittel (das Ventil und das Steigrohr werden quasi frei geblasen) und die Spraydose ist somit auch für eine spätere Verwendung (bis zur Restentleerung) weiterhin einsatzbereit.

Lagerung

- Das Produkt ist frostunempfindlich!
- In original verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate lagerfähig.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV: 160504* (gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)) entsorgt werden.

Ungereinigte Verpackungen können nach AVV:

150110* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.

Hinweis:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten.

*gefährliche Abfälle

Anmerkungen

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen und dienen der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Änderungen vorbehalten

BITUNOVA GmbH - Niederlassungen

21107 Hamburg
Neuhöfer-Brücken-Str. 103
Tel: 040-752496-0
Fax: 040-759990
hamburg@bitunova.eu

85098 Großmehring
Max-Planck-Str. 8
Tel: 08456-9882-11
Fax: 08456-9882-10
grossmehring@bitunova.eu

36251 Bad Hersfeld
Hermann-Kirchner-Str. 6
Tel: 06621-162-500
Fax: 06621-162-499
badhersfeld@bitunova.eu